

**С. В. Морозова, А. В. Корнилов, Е. Н. Пермяков,
Е. Р. Корнилова**

КИСЛОТОУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛЕГКОПЛАВКОГО ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ

Ключевые слова: кислотоупорный, кирпич, плитка, легкоплавкий, глинистый, сырье, керамика, свойства.

Установлено, что на основе кирпично-черепичного глинистого сырья и цеолитсодержащей глины способом пластического формования возможно получение кислотоупорных керамических изделий: кирпича прямого, клинового, радиального и фасонного различных классов; плитки марок ТКД, ТКГ, КС, КШ и ТКШ.

Keywords: acid-resistant, brick, tile, low-melting, clay, raw materials, ceramics, property.

It is established, that on the basis of brick-tile clay raw materials and zeolitic clay in the way of plastic formation reception acid-resistant pottery is possible: a brick direct, wedge, radial and shaped various classes; tiles of marks ТКД, ТКГ, КС, КШ and ТКШ.

Для производства керамических кислотоупорных изделий (кирпича и плитки) используют пластичные глины без примесей карбонатов, серногого колчедана, гипса, понижающих химическую стойкость. Данные изделия применяют для футеровки башен и резервуаров на химических заводах, печей, а также устройств полов в цехах с агрессивными средами.

Химически стойкая керамика, как правило, имеет плотный черепок. Для управления микроструктурой керамики, а соответственно и регулирования ее плотности можно использовать механохимическую обработку сырья, эффективные модифицирующие добавки и другие способы. В данной работе с целью повышения прочностных характеристик керамики и, соответственно, получения высокоплотного керамического черепка в глинистое сырье, применяемое для производства кислотоупорной керамики, вводилась добавка-плавень, улучшающая процесс спекания. Скорость твердофазного спекания повышают путем введения полностью растворимых добавок, которые действуют главным образом за счет изменения концентраций вакансий в катионной или анионной подрешетках кристалла. Нерастворимые добавки образуют жидкую фазу за счет плавления или взаимодействия с образованием эвтектического расплава и ускоряют процесс спекания в результате интенсификации массопереноса. Однако, не всякая добавка, способствующая образованию дефектов, может интенсифицировать спекание.

Объектом исследований являлись 3 пробы (№№ АС-1, АС-2 и АС-3) легкоплавкого кирпично-черепичного глинистого сырья, относящиеся к различным минералого-технологическим разновидностям (46, 44 и 36 соответственно) [1]. Пробы относятся к группе низкодисперсного сырья (содержание частиц размером < 1 мкм составляет в пробе АС-1 32,4%, в пробе АС-2 - 33,5%, в пробе АС-3 - 36,2%). Глинистое сырье является умеренно-пластичным (число пластичности равно 11,4 и 12,7 соответственно у проб № АС-1 и АС-2) и среднепластичным (число пластичности у пробы АС-3 составляет 15,1).

В качестве технологической добавки использовалась цеолитсодержащая глина (проба № ЦА), выбор которой обусловлен эффективным ее

влиянием на процесс спекания, что в итоге приводит к получению более плотной и прочной керамики [2]. Минеральный состав добавки: 53% монтмориллонита, 25% цеолита, 8% ОКТ-фазы, 7% кварца, 4% слюды, 3% полевых шпатов. Проба № ЦА по содержанию тонкодисперсной фракции (48,64%) относится к группе среднедисперсного сырья, по числу пластичности (20,1%) – к группе среднепластичного сырья.

В таблице 1 представлены результаты определения основных физико-механических характеристик кислотоупорной керамики (кирпича, плитки),

Таблица 1 – Физико-механические свойства керамических образцов

Состав сырьевой шихты	Водонаглощение, %	Водопроницаемость, ч
1	2	3
100% АС-1	4,3	50
90% АС-1+10% ЦА	3,7	50
80% АС-1+ 20% ЦА	3,7	50
100% АС-2	1,3	50
90% АС-2+10% ЦА	2,5	50
80% АС-2+20% ЦА	1,1	50
100% АС-3	3,9	50
90% АС-3+10% ЦА	2,2	50
80% АС-3+20% ЦА	1,2	50

Предел прочности при изгибе, МПа	Предел прочности при сжатии, МПа	Кислотоустойчивость, %
4	5	6
20,5	99,7	97,2
23,0	154,0	97,5
23,0	92,4	96,8
27,6	130,0	97,4
28,4	91,0	96,8
30,5	97,5	99,0
8,5	70,0	96,6
23,5	104,0	97,1
21,0	149,0	98,2

изготовленной методом пластического формования и обожженной при температуре 1100°C.

Образцы, изготовленные только из глинистого сырья, по значению кислотостойкости (96,6 – 97,4%) соответствуют требованиям ГОСТ 474-90 «Кирпич кислотоупорный. ТУ», предъявляемым к прямому, клиновому и радиальному кирпичу низшего класса «В». Для различных типов изделий, в том числе и высшего класса, оно должно находиться в пределах 95,0-97,5%. Показатели прочности при сжатии, водопоглощения и водопроницаемости также удовлетворяют регламентируемым стандартным значениям. С обратной стороны образцов капли не появлялись после 50 –часовой выдержки, после чего испытания по определению водопроницаемости были прекращены. Максимальное значение данного показателя (48 часов) установлено для кирпича класса «А».

Для кислотоупорного прямого, клинового и радиального кирпича всех классов одним из справочных параметров (т. е. он не является браковочным), указанных в стандарте, является модуль упругости при 20°C. Его определение проводилось на приборе Shimadzu Autograph AG-X Series (Япония). У образцов, приготовленных из исходного глинистого сырья пробы № АС-1, значение модуля упругости составляет $0,8 \cdot 10^4$ МПа, что несколько меньше стандартных значений ($1,7 - 3,4 \cdot 10^4$ МПа). При введении в глину 10% технологической добавки данный показатель незначительно снижается (до $0,6 \cdot 10^4$ МПа).

Из исследуемого глинистого сырья возможно получение и фасонного кирпича классов «А» и «Б».

Применение технологической добавки в определенном количестве (10, 20%) позволяет получать более кислотостойкие изделия. В зависимости от разновидности легкоплавкого глинистого сырья и содержания в нем цеолитсодержащей глины показатель кислотостойкости увеличивается на 0,3-1,6%, вследствие чего улучшается качество кислотоупорного кирпича (его класс возрастает с низшего «В» до «высшего «А»). При этом значения прочностных характеристик в основном увеличиваются. Некоторое снижение прочности при сжатии наблюдается у образцов, приготовленных из пробы № АС-2. Из двухкомпонентных сырьевых смесей возможно получение кислотоупорного кирпича прямого, клинового и радиального высокого класса «А» и «Б».

Полученные образцы по показателю кислотостойкости также удовлетворяют требованиям ГОСТ 961-89 «Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия». Введение в глинистое сырье технологической до-

бавки позволяет получать большее количество марок кислотоупорных изделий и повысить их сортность. Например, плитки, приготовленные из 80% глинистого сырья пробы АС-2 и 20% цеолитсодержащей глины, имеют показатели кислотостойкости, водопоглощения и механической прочности, соответствующие маркам ТКД (первого сорта), ТКГ (первого и высшего сортов), КС (первого и высшего сортов), КШ (первого и высшего сортов) и ТКШ (первого и высшего сортов). Из исходного глинистого сырья данной пробы возможно получение изделий только марок КС, КШ и ТКШ первого класса.

Из сырья пробы № АС-1 может быть получена кислотоупорная плитка марок ТКГ (первого сорта), КС (первого сорта), КШ (первого сорта) и ТКШ (первого сорта).

Из сырьевой смеси, состоящей из 90% пробы № АС-3 и 10% добавки, получена плитка марок КШ (первого сорта), ТКШ (первого сорта) и КС (первого сорта). При 20% содержании в смеси цеолитсодержащей глины дополнительно возможно получение изделий марок ТКШ (высшего сорта), КШ (высшего сорта), КС (первого сорта), ТКГ (первого и высшего сортов) и ТКД (первого и высшего сортов). Исходная пробы № АС-3 глинистого сырья не пригодна для получения кислотоупорной керамики вследствие низкого значения (8,5 МПа) ее прочности при изгибе.

Таким образом, из легкоплавкого глинистого сырья (полиминеральных кирпично-черепичных и цеолитсодержащих глин) возможно получение кислотоупорных изделий (кирпича и плитки), удовлетворяющих по показателям кислотостойкости, механической прочности и водопоглощению требованиям нормативно-технической документации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках федеральной программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» по госконтракту 16.552.11.7012.

Литература

1. Минералого-технологические разновидности глинистого сырья для производства керамического кирпича и керамзитового гравия /А.В. Корнилов, Е.Н. Пермяков, Т.З. Лыгина, Стекло и керамика, 8, 29-31 (2005).
2. Клинкерный кирпич на основе легкоплавких полиминеральных и цеолитсодержащих глин/С.В. Морозова, Е.Н. Пермяков, А. В. Корнилов, А. А. Шинкарев, Вестник Казан. технол. ун-та, 5, 17-21 (2010).